

ID INSPIRATION 40

TECHNISCHE DATEN

KLASSIFIZIERUNG	NORM	iD Inspiration 40
Belagsart	ISO 10582	Heterogener, elastischer Designbodenbelag
CE Zertifizierung	EN 14041	Ja
Klassifizierung	EN ISO 10874	Wohnbereich: 23 Geschäftsbereich: 32 Industrie: 41
Bindemittelgehalt	ISO 10582	Typ I
Weichmacher	-	Phthalatfrei

TECHNISCHE MERKMALE				
Gesamtstärke	EN ISO 24346	2,2 mm		
Nutzschichtdicke	EN ISO 24340	0,40 mm		
Oberflächenbehandlung		TopCleanXP™		
Flächengewicht	EN ISO 23997	3.700 g/m²		
Gefaste Kanten		Nein		
Lieferform	EN ISO 24342			
	Planken	16,66 x 100 cm 20 x 122 cm	25 Planken/Kar = 4,17 m² 17 Planken/Kar = 4,15 m²	224,91 m²/Pal 228,14 m²/Pal
	Fliesen	50 x 50 cm 50 x 100 cm	17 Fliesen/Kar = 4,25 m² 8 Fliesen/Kar = 4,00 m²	221,00 m²/Pal 216,00 m²/Pal

ANFORDERUNGEN FÜR CE-KENNZEICHEN (EN 14041)		
Leistungserklärung (DoP)	EN 14041	0004-0036-DoP-2013-04
Brandverhalten	EN 13501-1	B _f -s1
Aufladungsspannung	EN 1815	< 2 kV (antistatisch)
Wärmedurchlasswiderstand	EN ISO 10456	0.02 m² K/W
Warmwasser Fußbodenheizung	-	Geeignet – max. 27°C
Rutschsicherheit	EN 13893	$\mu \geq 0.3$

LEISTUNGSMERKMALE		
Dimensionsstabilität	EN ISO 23999	$\leq 0.10 \%$
Schüsselung nach Wärmeeinwirkung	EN ISO 23999	$\leq 2 \text{ mm}$
Resteindruck	EN ISO 24343-1	Erforderlicher Wert: $\leq 0.10 \text{ mm}$ Durchschnittlich gemessener Wert: 0.05 mm
Möbelfüße	EN 424	Keine Beschädigung
Stuhlrollenbeanspruchung	ISO 4918	Typ W (Norm EN 12529) - geeignet
Trittschallverbesserung	EN ISO 717/2	$\Delta L_w = 3 \text{ dB}$
Lichtechtheit	EN ISO 105-B02	≥ 6
Chemikalieneinwirkung	EN ISO 26987	Nicht verändert (0)*
Rutschsicherheit	DIN 51130	R9 / R10 (je Oberflächenprägung)

UMWELTEIGENSCHAFTEN		
VOC Emissionswert	ISO 16000-9	$\leq 10 \mu\text{g}/\text{m}^3$ (nach 28 Tagen)

* Bei kurzzeitiger Einwirkung von verdünnten Säuren, Ölen und Fetten, keine Veränderung der Materialeigenschaften. Die Angaben entsprechen dem derzeitigen Stand der Technik (09/19). Soweit einzelne Daten Beschaffenheitsmerkmale darstellen, können diese geändert werden, wenn die Produkteigenschaften verbessert werden bzw. gleich bleiben. Verlege-, Reinigungs- und Pflegeempfehlungen von TARKETT sind zu beachten.

