

## Technische Daten **wood** START SPC

| schwimmende Verlegung                   |                       |                   |                                                                                                                     |
|-----------------------------------------|-----------------------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                         |                       |                   | 1225 x 190 x 5,2 mm                                                                                                 |
| Nutzungsklasse / Garantie Wohnbereich   | ISO 10874             | Klasse / Jahre    |                                  |
| Nutzungsklasse / Garantie Objektbereich | ISO 10874             | Klasse / Jahre    |                                  |
| Fußbodenheizungseignung                 |                       |                   |  Oberflächentemperatur bis 28° C |
| Stuhlrolleneignung                      | EN 12529              |                   |  Typ W                           |
| Gewicht per Einheit                     | –                     | kg/m <sup>2</sup> | 9,4                                                                                                                 |
| Inhalt pro Pack / palette               | –                     | m <sup>2</sup>    | 1,629 / 71,676                                                                                                      |
|                                         | Standard-Test Methode | Einheit           | Spezifikation                                                                                                       |

### Allgemeine Eigenschaften EN 14085 + ISO 10582

|                                                 |           |    |                                    |
|-------------------------------------------------|-----------|----|------------------------------------|
| Abmessungen (L x B x T)                         | –         | mm | 1225 x 190 x 5,2                   |
| Rechtwinkligkeit                                | ISO 24337 | mm | ≤ 0,20                             |
| Geradheit                                       | ISO 24337 | mm | ≤ 0,30                             |
| Fugenöffnungen                                  | ISO 24337 | mm | ≤ 0,20                             |
| Höhendifferenzen                                | ISO 24337 | mm | ≤ 0,15                             |
| Ebenheit des Paneels (Länge - concav / convex)  | ISO 24337 | %  | concav ≤ 0,50 %, / convex ≤ 1,0 %  |
| Ebenheit des Paneels (Breite - concav / convex) | ISO 24337 | %  | concav ≤ 0,15 %, / convex ≤ 0,20 % |

### Klassifizierungs-Eigenschaften - EN 655 + EN 649 + EN 14085

|                                    |                         |                                         |                                |
|------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------|
| Verschleißfest                     | EN 15468, Prozedur B    | Umdrehungen                             | ≥ 1.500                        |
| Schlagfestigkeit                   | EN 13329:2006 + A1:2008 | Annex F                                 | ≥ 800                          |
| Stuhlrollentest                    | EN 425                  | optische Effekt nach 25.000 Umdrehungen | keine sichtbaren Veränderungen |
| Beständigkeit gegen Fleckenbildung | EN 425                  | Gruppe 1 und 2 / Gruppe 3               | Grad 4 / Grad 3                |
| Resteindruckverhalten              | ISO 24343-1             | mm                                      | ≤ 0,30                         |
| Dickenquellung                     | ISO 24336               | %                                       | ≤ 20                           |

### Sicherheitsmerkmale - EN 14041

|                         |                          |        |          |
|-------------------------|--------------------------|--------|----------|
| Brandverhalten          | EN 13501-1               | Klasse | Cfl s1   |
| Rutschsicherheit        | EN 13893                 | Klasse | DS       |
| Formaldehydmission      | DIN EN 717-1             | Klasse | E1       |
| PCP (Pentachlorophenol) | CEN/TR 14823 (ihd-W 409) | mg/Kg  | PCP frei |