

Restfeuchte: Wann darf der Erstrich belegt werden?

	Restfeuchte mit Fußbodenheizung	Restfeuchte ohne Fußbodenheizung
Zementestrich	 < 1,8 %	 < 2,0 %
Calciumsulfatestrich (Anhydritestrich)	 < 0,3 %	 < 0,5 %



Diese Angaben gelten für Beläge wie Fliesen, Teppiche, Linoleum, Parkett und Laminat.

Restfeuchte entweicht nach oben

